

TERMI FLOOR SOIL

CE
EN 13967

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΤΕΡΜΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 μονή στρώση: μεμβράνη PE χαμηλής πυκνότητας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	-	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Πάχος	-	0,15 mm	6 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Επιμήκυνση MD/CD	-	550/650 %	-
Αντοχή σε σχίσμο MD/CD	-	3800/5900 g/mm	-
Αντίσταση στην εξασθένιση MD/CD	-	15/13 Mpa	-
Διάρθρωση (Dart test)	-	270 g	-
Αδιαπερατότητα στο νερό (60 kPa)	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία F	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Πυκνότητα	-	περ. 950 kg/m ³	περ. 59 lbm/ft ³
Αντιτερμιτική δράση	-	10 χρόνια	-

Δοκιμές αποτελεσματικότητας έναντι των τερμιτών σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Νότιας Αφρικής και της Ασίας. Επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ταινία [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46