

FIRE SEALING ACRYLIC

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ



ΒΑΦΟΜΕΝΟ

Το στεγανωτικό μπορεί να επιστρωθεί με τα συνηθέστερα υδατοχρώματα και βερνίκια.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που υπόκεινται στους κανονισμούς πυρασφάλειας έως EI 240. Τα ορυκτά πληρωτικά που έχουν επιλεγεί στο μείγμα εγγυώνται υψηλή αντοχή στη φωτιά.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Συνθεση	-	με βάση ακρυλικά πολυμερή σε υδατική διασπορά	-
Ταξινόμηση	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Πυκνότητα	UNI 8490/2	1,7 g/mL	14.2 lb/gal
Απόδοση για αρμοκατασκευή 10x10 mm	-	5,5 m	18 ft
Χρόνος διασταυρούμενης σύνδεσης επιφανείας 23 °C	-	περ. 30 min	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη σκλήρυνση 23 °C/50 %RH	-	περίπου 10 ημέρες	-
Σκληρότητα Shore A	EN ISO 868	περ. 10	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Θερμοκρασία χρήσης	-	-25/+85 °C	-13/+185 °F
Επιμήκυνση σε θραύση	DIN 53504	700%	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία B-s1,d0	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε σκυρόδεμα ^(*)	EN 13501-2	EI 240	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά με απλό σύνδεσμο σε CLT (100 mm), διαφυγή 5 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F

⁽¹⁾Μη δομικό στεγανωτικό για στοιχεία πρόσδεσης, για εσωτερικές χρήσεις.

⁽²⁾Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο. Ελέγξτε ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φουίγγιο.

^(*)Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί.


Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας EUH210 διατίθεται κατόπιν αιτήματος. EUH208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	χρώμα	έκδοση	
FIREACR550	550	18.60	λευκό	μαλακό φουίγγιο	20


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



✓ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο CSI σύμφωνα με το πρότυπο EN 1363-4 επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς στη φωτιά των διαφόρων συνδέσμων σε CLT που σφραγίζονται με προϊόντα Rothoblaas.

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (Ε)	Μπατονέτα	> 106 λεπτά	
	Μόνιμη φλόγα		
ΜΟΝΩΣΗ (Ι)	Χρόνος	> 106 λεπτά	



■ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ




FLY SOFT
σελ. 398



FIRE FOAM
σελ. 128



FIRE STRIPE GRAPHITE
σελ. 138



ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Εύκολο στην εγκατάσταση, επίσης, προσκολλάται σε υγρά στηρίγματα, δεν στάζει και λειαίνει εύκολα.

EMICODE EC1 PLUS

Πιστοποιημένο από το σώμα GEV όσον αφορά τις πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.